

Productomschrijving

De EPDM Spray 22 is een sterke verspuitbare contactlijm. Is Geschikt voor het lijmen van diverse soorten EPDM membranen. Dit zijn toepassingen op een dak, vijver of een toepassing in luchtdicht bouwen.

De lijm kan zonder compressor of andere benodigdheden verwerkt worden onder constante druk. Kan als gebruiksklare set geleverd worden, zonder onderhoud, kortom erg gebruiksvriendelijk. De lijm is gelijkmatig en snel te verwerken, met een korte afdamptijd en een lange opentijd.

Eigenschappen

- Extreem sterk.
- Gemakkelijk te verwerken.
- Korte afdamptijd.
- Heeft een constante druk.
- Op alle EPDM soorten toepasbaar



Toepassingen

De EPDM-Spray 22 is geschikt voor diverse rubbertoepassingen: De lijm is geschikt op alle type EPDM-folie. Dit is te verlijmen op o.a. multiplex, spaanplaat (OSB), beton en diverse gecacheerde isolatie platen (alu en glasvlies), hout, etc. Weekmaker-, olie-, en bitumen houdende materialen dienen vooraf getest te worden op geschiktheid. o.a. olie en oplosmiddel houdende cleaner, verf, lak, beits kunnen de verlijming aantasten. Het is raadzaam om het te verwerken materiaal van te voren te testen op geschiktheid

Technische specificaties

Basis		Synthetisch Rubber
Soortelijk gewicht lijm	kg/l	ca. 0,82
Vaste stof	%	ca. 34
Kleur		wit
Afdamptijd	min	ca. 2
Opentijd	min	60
Hittebestandheid	Celsius	100
Verbruik	m2	200 *

** oppervlakte voorzien van lijm.*

*Het verbruik is varieert afhankelijk van
de toepassing en ondergrond*

Verwerkingscondities

De te lijmen oppervlakken dienen droog en stof- en vetvrij zijn. Voldoende, maar ook niet teveel lijm aanbrengen op beide te lijmen materialen. Verwerking dient uitsluitend te geschieden op aan de omgeving temperatuur geacclimatiseerde materialen bij temperaturen tussen +5°C en +30°C. EPDM Spray 22 2-zijdig aanbrengen, ca. 2-5 min., laten drogen, samenvoegen en krachtig over het gehele oppervlak aanrollen. Bij voorkeur met een aandrukrol. Eindsterkte bereikt na ca. 24 uur.

Veiligheid & gezondheid

Mijd langdurig contact met de huid. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen, vervolgens een arts raadplegen. Veiligheidsbril, handschoenen en geschikte werkkleding dragen. Alleen verwerken in goed geventileerde ruimten. Niet roken en / of in de nabijheid van open vuur verwerken. EPDM Spray 22 buiten bereik van kinderen op een veilige plek opslaan. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Houdbaarheid

Wanneer de verpakking niet geopend is en deze droog en koel, met een temperatuur van 15°C, is het product 12 maanden houdbaar, na de productiedatum.

Reiniging

Vers- / niet uitgehard gemorst EPDM Spray 22 op ondergrond en gereedschap direct verwijderen met een cleaner. Uitgehard is EPDM Spray 22 is te verwijderen met een lijmverwijderaar.

Aansprakelijkheid & garantie

Robust Products garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.